

□ LSベルハンマースプレーの性状表

□ LSベルハンマースプレー性状表		
試験項目	試験方法	結果
動粘度 (cst) 40℃	JIS K 2283	78.82
100℃	JIS K 2283	9.64
粘度指数		100
引火点 (℃)	C.O.C	208
流動点 (℃)		-10.0
表面張力 (μN/cm ²)	Wilhelmy 法	33.3
分解安定性	※1) JIS K2246 6.26 類似	問題なし
焼き付き荷重 (kgf)	チムケン試験	> 700

※1) 試験条件 (55℃±2℃ 8時間) [-15℃±2℃ 16時間]

スズキ機工の超極圧潤滑剤 LSベルハンマー
LS BELL HAMMER 製品ラインナップ

LS BELL HAMMER シリーズの製品は、
 スズキ機工(株)オンラインSHOPにてご購入できます。

ベルハンマー



420ml



100ml