



スズキ機工の超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド

**LS BELL HAMMER** **HS No.11 GOLD**

## LSベルハンマーGOLDグリースNo.0 性状表

| LSベルハンマーGOLDグリース No.0 性状表 |            |          |
|---------------------------|------------|----------|
| 試験項目                      | 測定方法       | 測定結果     |
| 外観                        |            | 淡黄色グリース状 |
| ちょう度 60回混和(@25°C)         | JIS K2220  | 345      |
| 滴点(°C)                    | JIS K2220  | 216      |
| 蒸発量(wt%)                  | JIS K2220  | 0.3      |
| 離油度(wt%)                  | JIS K2220  | 8.1      |
| 酸化安定度(MPa)                | JIS K2220  | 0.02     |
| 低温トルク -20(°C) 起動トルク(N・m)  | JIS K2220  | 0.13     |
| 低温トルク -20(°C) 回転トルク(N・m)  | JIS K2220  | 0.04     |
| シェル高速四球耐荷重試験 LWI(N)       | ASTM D2596 | 550      |
| シェル高速四球耐荷重試験 WL(N)        | ASTM D2596 | 3089     |
| シェル高速四球耐荷重試験 LNL(N)       | ASTM D2596 | 618      |
| シェル高速四球耐摩耗試験(mm)          | ASTM D2266 | 0.43     |
| 基油                        | —          | 合成油      |
| 増ちょう剤                     | —          | Liセッケン   |



●製造販売元

Create the Imagination  
**SUZUKI KIKOH**  
www.suzuki-kikoh.com

スズキ機工株式会社

〒270-2214 千葉県松戸市松飛台316-3

TEL: 047-385-5311 FAX: 047-385-5313

E-mail: info-new@suzuki-kikoh.com